

VINIL FAST

Descrição

Filme: 80 microns, filme de PVC;

Adesivo: Transparente

Liner: 100gsm;

Tipo: Branco brilho e fosco ou transparente;

Largura: 1.06 / 1.27 / 1.52m.

Tinta para impressão: Solvente, eco-solvente e UV

Características

1. Excelente absorção de tinta;
2. Boa estabilidade dimensional e ampla gama de aplicações.

Aplicações

Busdoor, placa de publicidade comercial, letreiros e exposições em geral.

Dados Técnicos

Condição de teste: Temperatura interior de $23 \pm 2^\circ\text{C}$; Umidade de $50 \pm 5\%$.

Usar alumínio, vidro, chapa de aço como material de base para teste.

Itens de teste	Unidades	Método de teste	Valor médio
Espessura PVC	Micron	GB/T6672-2001	95±10
Peso - liner	g/m ²	GB4669-1995	140±10
Peso - produto acabado	g/m ²	GB4669-1995	295±20
Aderência inicial	N/25mm	FTM 9	≥3
Estabilidade dimensional MD	mm	FTM 14	≤1.5
Estabilidade dimensional CD	mm	FTM 14	≤1.0
Força de tração MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥45
Força de tração CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥35
Temperatura de Construção	°C		20±10°C
Temperatura de aplicação	°C		-20~+70

*Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

VINIL FAST

Condição de Armazenamento

Todos os produtos sempre precisam ser armazenados na embalagem original e com os materiais de proteção originais, de preferência armazenados hermeticamente, não mais de 6 camadas, se armazenadas horizontalmente. Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor. A vida útil será de um ano com temperatura de $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade de $50 \pm 15\%$.

Ambiente de Produção e Aplicação

- Ambiente de produção: temperatura de $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade de $50\% \pm 10\%$. Ambiente limpo, sem poeira e sem matéria suspensa. Mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes da impressão. Teste da impressão antes de usar e mantenha margens de borda suficientes durante a impressão.
- Ambiente de aplicação: temperatura de $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$, umidade de $50 \pm 10\%$. Colando em superfície plana, lisa e limpa sem pó e derramamento flutuantes; é necessário levar mais de 2 horas para manutenção antes da laminação.

Condição de Garantia

- Um ano de vida útil, armazenado em condições adequadas, de preferência, use dentro de seis meses.
- Período de acusação de um ano, desde a data de fabricação do produto. Sem aceitação de produtos em atraso.

Observação Importante

As informações mencionadas neste boletim técnico do produto são baseadas em testes que foram executados e considerados confiáveis. A umidade do ambiente em mais de 70% diminuirá o resultado da impressão. Aconselhado usar o mesmo lote em um único trabalho.